

DESCRIÇÃO

RESTAURO EMBOÇO CHDL é uma argamassa industrializada especial, de cura lenta, que serve para cobrir buracos e irregularidades bem como ser utilizado como argamassa de regularização de superfícies com espessuras e absorções variadas, para aplicação em restauração de alvenarias de obras históricas, patrimônios tombados bem como alvenarias danificadas por contaminação de sais e umidade.

RESTAURO EMBOÇO CHDL é uma argamassa industrializada, seca, que na sua composição a base de cal hidráulica, areias classificadas, fibras e aditivos para melhorar a aderência, trabalhabilidade e propriedades físicas especiais.

DADOS TÉCNICOS

- ☑ A argamassa equivale a classe P II de acordo com a norma DIN 18550.
- ☑ Resistência a compressão: 1,5 - 2,5 N/mm²
- ☑ Granulometria: 0 - 2,4mm
- ☑ Rendimento: 1,2 a 1,4kg/m²/ mm²
- ☑ Cura: 1mm por dia

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Se o substrato original não tiver boa condição de ancoragem para o revestimento deve ser aplicado o **RESTAURO CHAPISCO CHDL**. No caso de rebocos úmidos ou contaminados com sais deve-se retirar todo revestimento danificado até um metro acima da marca visível de umidade ou contaminação. Reboco solto, sujeira, pó e betume etc. também devem ser removidos. Feito isso, deve-se limpar a alvenaria com vassourão ou compressor, se necessário aplicar hidrojateamento, e deixá-la secar. Substratos com alta absorção de água devem sersaturados (molhados) antes da aplicação mas, sem formação de filme d'água. Para um bom resultado de aderência e uma boa resistência da argamassa, a cura deve ser sem brusca perda da água de hidratação.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

RESTAURO EMBOÇO CHDL deve ser preparado com água limpa, sem se adicionar outros componentes.

Quando a espessura necessária for maior que 2 cm, **RESTAURO EMBOÇO CHDL** deverá ser aplicado em duas ou mais camadas.

IMPORTANTE: No caso de duas ou mais camadas, a camada inferior deve ser escarificada com um vassourão grosso, no sentido horizontal, antes do fim da pega.

A preparação da argamassa pode ser com hélice misturadora ou misturador contínuo com corpo incorporador de ar. As betoneiras somente poderão ser utilizadas se houver controle rigoroso de preparação como tempo de mistura e densidade da argamassa pronta.

EMBALAGEM / ESTOCAGEM

O material é fornecido em sacos plásticos com 25kg. Os sacos devem ser armazenados em local seco e protegido. A altura das pilhas não deve ultrapassar 15 sacos.

Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 6 meses.

CUIDADOS

RESTAURO EMBOÇO CHDL não deve ser aplicado com insolação direta, vento ou em superfícies muito quentes, pois ele necessita de umidade (água de hidratação) para evitar fissuras de retração hidráulica e adquirir as melhores resistências. Portanto, quando houver secagem muito rápida deve-se molhar o material aplicado uma ou mais vezes ao dia. Proteger da chuva direta por no mínimo 1 dia.

OBSERVAÇÕES

Este produto foi testado e aprovado por rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com a instruções desta ficha técnica. O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle de qualidade do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser aplicada, condições climáticas, escolha adequada do procedimento de aplicação.

SEGURANÇA E ECOLOGIA

S1: em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão.

S2: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água durante 15 minutos. Necessário atenção médica (oftalmologista).

S3: Em caso de ingestão, não induzir ao vômito, consulte um médico imediatamente.

E1: O produto apresenta reação alcalina com água.

E2: O produto é levemente prejudicial ao meio aquático.

E3: Impedir que chegue às águas ou solo, porque o valor do pH do produto pode influenciar no desenvolvimento de espécies aquáticas.

E4: Descarte a embalagem em local adequado, conforme regulamentação vigente.