


## DESCRIÇÃO

ARGAPRON ENCUNHAMENTO ADITIVADO é uma argamassa de Cimento Portland, agregados naturais e aditivos especiais que garantem trabalhabilidade e **aditivo expansor compensador de retração**, de forma que ela garanta uma perfeita colmatação e encunhamento da alvenaria.



## CAMPOS DE APLICAÇÃO

Encunhamento de paredes de alvenaria de vedação

Locais onde se exige uma argamassa com pequena expansividade ou livre de retração.

## BENEFÍCIOS

- ☑ redução da mão de obra na preparação e aplicação
- ☑ não contém cal, evitando irritação da pele, em alvenaria à vista não há manchas de cal
- ☑ permite pintura epoxi pois não contém cal
- ☑ reduzida exsudação (não ocorre separação da água na superfície da argamassa)
- ☑ embalagem plástica argamassa não empedra
- ☑ argamassa homogênea garantindo uniformidade na aplicação
- ☑ apresenta excelente plasticidade, trabalhabilidade e aderência
- ☑ Pronta para o uso, não necessitando adição de outros aditivos.
- ☑ Aditivo expansor compensador de retração, garantindo um perfeito encunhamento de alvenaria.
- ☑ Preenchimento eficaz dos vazios, sem exercer pressão sobre a estrutura.
- ☑ GARANTIA DA QUALIDADE

## PREPARO E APLICAÇÃO

Misturar a argamassa em betoneira ou cocho, adicionando a quantidade de água necessária à trabalhabilidade requerida, ou seja, de consistência tixotrópica, para que ela não escorra dos vãos onde serão preenchidos.

Após a mistura, esperar 15 minutos aproximadamente, então remisturá-la energeticamente, sem adicionar água, e aplicá-la no local requerido.

Para se obter melhores resultados no encunhamento de alvenarias, recomenda-se que esse procedimento seja feito sempre dos andares superiores para os inferiores, e que a fase de elevação das alvenarias já esteja concluída. Não sendo possível, é recomendado que a estrutura já esteja executada pelo menos dois ou três andares acima.

A espessura ideal para preenchimento com a argamassa é de 3cm, mas podendo variar de 1 a 10cm.

## DADOS TÉCNICOS

ARGAPRON ENCUNHAMENTO ADITIVADO possui um rendimento de aproximadamente 1700kg/m<sup>3</sup>. A quantidade de água adicionada também muda seu rendimento, e é variável para cada situação.

A resistência média em 28 dias varia de 6 a 8 MPa.

## EMBALAGEM / ESTOCAGEM / CUIDADOS

ARGAPRON ENCUNHAMENTO ADITIVADO é fornecida em sacos plásticos de 30kg. As embalagens devem estocadas em local seco, estar protegidas contra chuvas e ventos.

Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 12 meses.

ARGAPRON ENCUNHAMENTO ADITIVADO é uma mistura seca pronta, faltando apenas adicionar água. Portanto nunca adicionar outros componentes como cimento areia, cal e/ou outros líquidos etc. ao produto!

## INFORMAÇÕES

Todos os nossos produtos, bem como as matérias primas passam por um rigoroso controle de qualidade em nosso laboratório. Para maiores informações sobre o produto ou sua aplicação favor nos contatar.