

DESCRIÇÃO

PISOKRET é uma argamassa autonivelante para recuperação de pisos, para camadas de 4 a 6mm. É uma mistura seca, a base de Cimentos Especiais de alta resistência, agregados selecionados e aditivos especiais para melhorar a aderência, trabalhabilidade e resistências mecânicas, tanto a compressão quanto a flexão.

DADOS TÉCNICOS

Os valores de resistência alcançados após 28 dias são:

Resistência à tração: > 35 N/mm²

Resistência à flexão: > 5 N/mm²

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Pisos irregulares ou danificados por causa do tempo de uso.
- Recuperação de pisos mal executados
- Recuperação de pisos onde se queira melhorar a suas propriedades, como resistência a abrasão e durabilidade.
- Acabamento de pisos novos

BENEFÍCIOS

Dependendo do estado do piso danificado pode-se aplicar o PISOKRET numa só camada fina diretamente sobre a superfície antiga. Assim evita-se gastos e incomodações desnecessárias com a retirada do piso antigo.

O produto proporciona ótimo acabamento aliado a uma ótima resistência a abrasão, compressão e flexão.

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser revestida deve estar limpa e isenta de pó, pedaços soltos ou contaminações que possam impedir a aderência do produto. O ideal é um tratamento com jato de areia, frezamento e/ou desengraxantes, dependendo do estado do piso. Após o tratamento, deve ser aplicado nosso primer ADIFIX até saturação do substrato, ou seja, até a superfície não absorver mais o produto.

PREPARAÇÃO

A preparação do produto demanda água limpa, de preferência potável, na quantidade indicada na etiqueta da embalagem. A mistura deve ser feita em um recipiente estanque, com a ajuda de um misturador universal ou uma hélice acoplada a uma furadeira. Deve-se misturar por no mínimo 3 minutos ou até que se obtenha uma pasta de consistência homogênea sem grumos.

Obs.: quanto menor a quantidade de água, maior ficará a resistência do produto.

APLICAÇÃO

O produto deverá ser aplicado somente após a secagem do primer Adifix, porém antes de 48 horas. Espalha-se a argamassa no piso mantendo-se uma camada uniforme, em uma espessura máxima de 6mm, devendo ser espalhado com a ajuda de um rolo fura-bolhas.

Os panos devem ser executados de uma só vez, sem emendas. Por isso, o dimensionamento de cada pano deve ser feito de forma a ser viável sua execução, devendo ser respeitado as juntas de dilatação já existentes.

Manter cura úmida por no mínimo três dias.

CONSUMO

Para cada m² aplicado se gasta 2,0 Kg de material por mm de espessura.

EMBALAGENS/ESTOCAGEM

O PISOKRET é fornecido em sacos plásticos com 30 Kg. Os sacos devem estar protegidos contra chuva e vento. A altura das pilhas não deve ultrapassar 10 sacos.

Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 6 meses.

CUIDADOS

Como todos os nossos produtos, o PISOKRET é uma mistura seca pronta, faltando apenas adicionar água na proporção ideal. Portanto nunca adicionar outros componentes como cimento areia, cal e/ou outros líquidos etc. ao produto!

Nunca reutilizar também material que já passou ou está em fase de pega!

O tempo de espera para transitar sobre a área aplicada é de 10 horas para pessoas e 72 horas (à 25°C) para veículos e máquinas.

INFORMAÇÕES

Como todos os nossos produtos, o PISOKRET é um produto industrializado pré-dosado, portanto, nunca adicionar outros componentes como líquidos, cimento, etc. ao produto sem a indicação por escrito do Departamento Técnico.

Todos os nossos produtos, bem como as matérias primas passam por um rigoroso controle de qualidade em nosso laboratório.

Para maiores informações sobre o produto ou sua aplicação favor contatar-nos.

Utilizar EPI's adequados para manusear, preparar e aplicar o produto. Manter o ambiente ventilado durante aplicação e cura. Caso entre em contato com pele e mucosas, lavar abundantemente com água durante 15 minutos. Persistindo irritação, procurar auxílio médico. Caso ingerido, não induzir ao vômito, procurar auxílio médico.