

Argamassa polimérica de Pega Rápida, alta resistência e aderência para revestimento, acabamento e reparos rasos de superfícies cimentícias

DESCRIÇÃO

ARGAFINISH RAPID é uma argamassa de revestimento **de pega rápida e rápido ganho de resistência**, de base cimentícia, filler mineral e aditivo especiais.

A argamassa aliada aos polímeros proporciona melhor trabalhabilidade e resistências à compressão, tração e flexão, um produto com ótimas características de aderência ao substrato.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O produto pode ser aplicado em reparos emergenciais de baixa espessura em locais específicos, tais como:

- acabamento de pisos de concreto residenciais, comerciais ou industriais.
- reparo de pisos de postos de combustível
- acabamento de fachadas de concreto aparente
- acabamento de paredes de bloco de concreto estrutural ou não
- preparação de base para aplicação de pisos de madeira ou cerâmica.
- reparos de elementos pré-moldados de concreto

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser revestida deve estar limpa, isenta de pó, óleos, gorduras, limos e fungos e pedaços soltos, livre de qualquer produto que impeça a aderência do produto. Caso necessário reparos realizá-los anteriormente a aplicação do revestimento final.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Em recipiente limpo adicionar inicialmente a água (0,5L/Kg de ARGAFINISH RAPID) e em seguida o componente pó. Com o auxílio de um misturador universal ou uma hélice acoplada a uma furadeira, misturar completamente por no mínimo 3 minutos. Caso seja preparado manualmente misturar bem se assegurando da completa homogeneização do produto até obter-se uma pasta sem grumos.

O tempo de pega é de aproximadamente 15 a 20 minutos à 25 graus Celsius, portanto, não é recomendado a mistura de grande quantidade de argamassa, somente o suficiente e necessário para aplicação neste período.

APLICAÇÃO

O substrato deverá estar seco e como descrito no Preparo do substrato.

A aplicação poderá ser feita com auxílio de desempenadeira, ou, ferramenta apropriada, de acordo com o tipo de acabamento desejado.

Após início de pega da argamassa (perda da plasticidade inicial), a mesma deverá ser rejeitada. Jamais tentar reobter a trabalhabilidade com novo acréscimo de água.

RENDIMENTO

Acabamento superficial de concreto:

- 0,40 a 0,50 kg/m²

Acabamento superficial de blocos:

- 0,50 a 1,00 kg/m²

EMBALAGENS / ESTOCAGEM

ARGAFINISH RAPID é fornecido em embalagens plásticas 20Kg . As embalagens devem estar protegidas contra umidade. A altura das pilhas não deve ultrapassar 10 sacos.

Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 6 meses.

PRECAUÇÕES

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com a pele, mucosas ou olhos lavar com água em abundância, persistindo irritação procurar socorro médico, caso ingerido procurar socorro médico.

Como todos os nossos produtos, o ARGAFINISH RAPID é uma mistura seca pronta faltando apenas adicionar água, portanto, nunca adicionar outros componentes como cimento areia, cal e/ou outros líquidos etc. ao produto!

Nunca reutilizar também material que já passou ou está em fase de pega!